



# PULIDO



Recubrimiento en polvo base cemento, diseñado para recubrir muros de block, concreto y ladrillo con repello previo. Puede usarse en espesores de 1 mm a 3 mm .

**Presentación: Saco de 40 Kg.**  
**Rendimiento Aproximado: 8 m<sup>2</sup>**

## Beneficios

- Ahorra tiempo en mano de obra comparado al sistema tradicional.
- Fácil aplicación
- Acabado gris.

## Usos Recomendados

- Al mezclarse con agua, forman una pasta de alta adherencia y trabajabilidad, que se utiliza como acabado final dando una apariencia lisa.
- Recubre concreto (curado a 28 días).
- Recomendado para interior.

## Preparación de la superficie

La superficie previamente repellada con Cemix Repello Fino o Cemix Repello Grueso, debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pueda interferir con una correcta adhesión. A fin de mejorar el rendimiento de Cemix Pulido, se recomienda retirar los excesos de cualquier material que interfiera con el acabado deseado. Antes de aplicar es recomendable humedecer ligeramente la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.

## Aplicación



1 En 10,5 a 11,5 litros de agua agregue gradualmente un saco de 40 kg de Cemix Pulido y mezcle hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere 10 minutos antes de usar la mezcla. Sin agregar más agua vuelva a mezclar para usar.



2 Humedecer la superficie donde se vaya a colocar la pasta de Cemix Pulido. Con una llana metálica cuadrada esparcir el material con movimientos hacia arriba y de izquierda a derecha formando una cruz.



3 Aproximadamente 30 minutos después de la aplicación con una llana de duroport y con movimientos circulares dé el acabado floteado o el acabado deseado con llana metálica.

## Rendimientos

---

8 m<sup>2</sup>

NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones del sustrato y practicas de instalación.

## Recomendaciones

---

- Mantener siempre el material a instalar almacenado en áreas techadas y secas sin contacto directo con el suelo.
- Use guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con ojos y piel.

## Limitaciones

---

- No aplicar Cemix Pulido cuando se espere que la temperatura baje de 4°C o suba de 40°C, durante las 72 horas siguientes a su aplicación.
- No agregar más agua después de mezclado, ya que esto reduce la dureza final del material y resultan manchas con diferencias en las tonalidades de gris.

## Información Técnica

---

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Densidad del producto en polvo	1,100 kg/m <sup>3</sup>
Resistencia a la compresión	450 PSI
Porcentaje de absorción de agua	10%



[cemix-ca.com](http://cemix-ca.com)



Cemix Centroamérica